

FICHA TECNICA

Espuma hidrofílica en una matriz de alginato y plata

Askina® Calgitrol® Ag

1.0 DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Askina® Calgitrol® Ag es un apósito estéril compuesto de una matriz de alginato con plata sobre una espuma de poliuretano con alto poder de absorción.

Askina® Calgitrol® Ag es un apósito tecnológicamente avanzado que incorpora la efectividad de una barrera de iones de plata con la capacidad de absorción del alginato de calcio y la espuma de poliuretano. La disponibilidad inmediata de plata en estado iónico favorece la actividad antimicrobiana.

Composición:

El apósito se compone de dos capas:

- Una matriz de alginato con plata
- Una espuma de poliuretano

2.0 APLICACIONES:

2.1 **Indicaciones:**

Se indica Askina® Calgitrol® Ag para heridas infectadas o no infectadas con moderado a alto nivel de exudado; heridas parciales o profundas, tales como úlceras por presión grado I-IV, úlceras venosas, quemaduras de grado dos y zonas dadoras.

2.2 **Contra-indicaciones:**

Solo se utiliza Askina® Calgitrol® Ag en uso externo.

No utilizar Askina® Calgitrol® Ag:

- en pacientes sensibles al metal
- en pacientes sensibles al alginato o plata.
- en úlceras resultantes de infecciones, como tuberculosis, sífilis, profundas infecciones fúngicas o quemaduras de tercer grado.

2.3 **Precauciones:**

En caso de infección, la plata no reemplaza la necesidad de tratar al paciente con terapia sistémica u otro tratamiento adecuado para la infección.

3.0 CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:

- Actividad antimicrobiana sostenida hasta 7 días
- Excelente capacidad de manejo del exudado, permitiendo reducir el número de cambios de apósitos
- La Plata en Askina® Calgitrol® Ag es total y regularmente distribuida sobre la herida en estado iónico. Esta formulación es única, fácil de aplicar y no tiñe.

FICHA TECNICA

Espuma hidrofílica en una matriz de alginato y plata	Askina® Calgitrol® Ag
---	------------------------------

4.0 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

4.1 Físico

<u>Producto</u>	<u>Valores</u>	<u>Método del test</u>
Espesor del apósito	5-6 mm	TMRD-005/00
Peso del apósito	9.00 g	TMRD-006/00
Absorción del apósito	> 8 veces más que su peso	TMRD-020/00

5.0 SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

Test	Informe	Resultado
ISO Estudio de irritación	HOSP 195	Valores no significativos
ISO Estudio de Maximización Sensibilización	HOSP 199	Sin evidencia de sensibilización dérmica retardada causada por contacto
Estudio de Citotoxicidad usando el Método Elution ISO	HOSP 201	Sin evidencia de lisis o toxicidad

6.0 PRESENTACIONES

Ref	Descripción	Tamaño	Unidades por caja	Cajas por caja americana	Cajas americanas por pallet
6211003	Askina® Calgitrol Ag	10 x 10 cm	3	18	85
6211010	Askina® Calgitrol Ag	10 x 10 cm	10	6	85
6211503	Askina® Calgitrol Ag	15 x 15 cm	3	14	85
6211510	Askina® Calgitrol Ag	15 x 15 cm	10	4	85
6212003	Askina® Calgitrol Ag	20 x 20 cm	3	TBD	TBD
6212010	Askina® Calgitrol Ag	20 x 20 cm	10	3	55

6.1 Embalaje

El embalaje, fácil de abrir, está compuesto de un film médico metalizado con una excelente barrera contra los UV, oxígeno y humedad.